

Glulam

voor dragende structuren

GLULAM



Gelijmd hout voor dragende structuren.
Bois collé pour structures porteuses



Algemeen - Général

- Sterkteklasse BS11 (GL24) tot BS16 (GL32) - Classe de résistance de BS11 (GL24) à BS16 (GL32)
- Combinatie van Scandinavisch vurenhout en Duitse vakkennis - Combinaison idéale du savoir-faire allemand et de la qualité scandinave en sapin blanc
- Degelijke verpakking - Emballage solide
- Zichtbare of industriële kwaliteit - Qualité visible ou industrielle
- Natuurlijke warme uitstraling - Apparence chaleureuse et naturelle
- Grote vormvastheid - Ne se déforme pas
- Weerbestendige transparante lijm - Collage résistant aux intempéries, joint clair
- Voortdurende kwaliteitscontrole tijdens de productie - Contrôle qualitatif de fabrication
- Vier zijden geschaafd - 4 faces rabotées
- Afgeschuinde hoeken - Arêtes chanfreinées
- Eenvoudig te bewerken - Facile à calculer et à travailler
- Hoge brandweerstand - Résistance accrue au feu
- Laag netto gewicht - Poids net léger

Voordelen - Avantages

- Ruim assortiment - Grand assortiment en stock
- Korte levertijd - Délai de livraison de limité
- Kleine pakhoeveelheid - Paquets standards en petites quantités
- Tevens bestelling op bestek mogelijk - Commande sur bordereau possible

Afmetingen - Dimensions

Lengtes tot 16,03 m - Longueur jusqu'à 16,03 m.
Breedte tot 26 cm - Largeur jusqu'à 26 cm
Max. hoogte tot 224 cm - Hauteur max. jusqu'à 224 cm

Toepassingen - Applications

- Industriële en utiliteitsbouw - Construction industrielle et commerciale
- Woningbouw - Logement
- Renovatie - Rénovation
- Dakconstructies - Structures de toit: Zwembaden - Piscines / Sporthallen - Salles de sport / Stallenbouw - Les écuries

Contacteer ons voor de beschikbare voorraad of meer uitleg over onze producten.
Contactez-nous pour connaître le stock disponible ou plus d'informations sur nos produits.



Ecologisch
Écologique



Voordelig
Avantageux



Duurzaam
Durable



Stabiel
Stable

Eigenschappen Propriétés	Eenheden Unités	GL 24C	GL 28C	GL 30C
Buigsterkte - Résistance à la flexion	N/mm ²	24	28	30
Treksterkte - Résistance à la traction Parallel met houtnerf - Parallèle au fil	N/mm ²	17	19,5	19,5
Treksterkte - Résistance à la traction Loodrecht met houtnerf - Perpendiculaire au fil	N/mm ²	0,5	0,5	0,5
Druksterkte - Résistance à la compression Parallel met houtnerf - Parallèle au fil	N/mm ²	21,5	24	24,5
Druksterkte - Résistance à la compression Loodrecht met houtnerf - Perpendiculaire au fil	N/mm ²	2,5	2,5	2,5
Afschuifsterkte - Résistance au cisaillement	N/mm ²	3,5	3,5	3,5
Elasticiteitsmodulus - Module d'élasticité Parallel met houtnerf - Parallèle aux fibres	N/mm ²	11.000	12.500	13.000
Elasticiteitsmodulus - Module d'élasticité Loodrecht met houtnerf - Perpendiculaire au fil	N/mm ²	300	300	300
Afschuifmodulus - Module au cisaillement	N/mm ²	650	650	650
Densiteit - Densité	kg/m ³	365	390	390
Formaldehyde emissie - Émission de formaldéhyde		E1	E1	E1

Bij de opmaak van dit document werd gewerkt met informatie aangeleverd door de fabrikant. Hout-Bois van Steenberge aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik of interpretatie van deze informatie, die volledig voor de rekening en risico is van de gebruiker.

Hout - Bois van Steenberge NV
Steenweg op Aalst 27
BE-9620 Zottegem
BE 0440.690.893

+32 9 360 00 24
info@vansteenberge.be
vansteenberge.be



**HOUT - BOIS
VAN STEENBERGE**